RAVENOL ATF MERCON® LV Fluid

Kategorie: Getriebeöl für Automatikgetriebe

Artikelnummer: 1211137

Öltyp: Synthetisch

Freigaben: Ford MERCON® LV (Lizenz-Nr. MLV161101)

Empfehlungen: Ford ATF C-ML5, Ford Motorcraft XT-10-DLV, Ford Motorcraft XT-10-QLV, Ford WSS-M2C938-A, Ford 1776431, Ford XT-10-QLVC

Einsatzgebiet: PKW

RAVENOL ATF MERCON® LV Fluid ist ein synthetisches Automatikgetriebeöl, das speziell für Automatikgetriebe von Ford entwickelt wurde. Die spezielle Formulierung sorgt für eine lange Lebensdauer des Schmierstoffes und bietet hervorragenden Schutz vor Abrieb und Verschleiß.

RAVENOL ATF MERCON® LV Fluid erfüllt die entsprechenden Anforderungen der Getriebeölspezifikationen von Ford.

1L | 1211137-001
4L | 1211137-004
10L | 1211137-010
20L | 1211137-020
20L | 1211137-B20
60L | 1211137-060
60L | 1211137-D60
208L | 1211137-208
208L | 1211137-D28

Anwendungshinweise

RAVENOL ATF MERCON® LV Fluid wird eingesetzt, wenn in den Automatikgetrieben die Getriebeölspezifition MERCON® LV gefordert ist.

RAVENOL ATF MERCON® LV Fluid erfüllt entsprechenden Anforderungen der Getriebeölspezifikationen von Ford für Automatik-Getriebe TorqShift 6R140 (Power Stroke ab 2010), TorqShift 5R110 (Ford Super Duty 2003-2009), 4R75W/E (ab 2009), 6R80, 4F27E, 6F50N/55N (ab 2010), 6F35N und HF35 Hybrid.

Eigenschaften

- Hervorragende Fließfähigkeit bei niedrigen Temperaturen
- Hohen, stabilen Viskositätsindex
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Weitestgehenden Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Eine hervorragende Reibwertkonstanz
- Eine hohe thermische und oxidative Stabilität
- Ein hervorragendes Kühlvermögen
- Verbesserte Scherstabilität

Technische Produktdaten

EIGENSCHAFTEN	EINHEIT	DATEN	PRÜFUNG NACH
Aussehen/Farbe		rot	VISUELL
Schaumtest (Seq. I, II, III)	min.	0/0, 30/0, 0/0	ASTM D892
Viskosität bei 100 °C	mm²/s	5,9	DIN 51659-2
Viskosität bei 40 °C	mm²/s	29,2	DIN 51659-2
Viskositätsindex VI		150	DIN ISO 2909
Brookfield Viskosität bei -40 °C	mPa*s	9.960	ASTM D2983
Cu-Korrosion bei 121 °C		1b	ASTM D130
Dichte bei 20 °C	kg/m³	838,0	EN ISO 12185
Flammpunkt	°C	224	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	°C	-51	DIN ISO 3016